

Terrastegel Classic (HZ)

De Classic terrastegel is een elegante vloeroplossing voor terrassen, loggia's en daken. Verkrijgbaar in 3, 4 of 5 cm dikte, verbonden via een verborgen puzzelverbinding en gelegd in een klassiek kruisvoegpatroon. Dit zorgt voor een stabiele en duurzame vloer.

Het oppervlak is slipvast, waterdoorlatend en snel drogend. De vloer reduceert loopgeluiden, is onderhoudsvriendelijk en volledig vorst- en weerbestendig.

Ook na jarenlang gebruik blijft het oppervlak betrouwbaar. Alle buitenvloeren ondergaan natuurlijke veroudering. Bij de Classic terrastegel is dit doorgaans gering en heeft het nauwelijks invloed op het gebruiksgemak.



Productgegevens

Kleur	Baksteenrood	Gewicht	7.67 kg/Stuk = 30.68 kg/m²
Installatie	Verborgen puzzelverbinding met afgeronde afschuining	Conversie	1 m² = 4 Stuk
Afmeting	540 x 540 x 40 mm	Nuttige afmeting	500 x 500 x 40 mm

Eigenschappen




Kleur Baksteenrood

De kleur "Baksteenrood" is een intensieve, warme roodbruine tint die doet denken aan de kleur van gebakken bakstenen. Deze kleur wordt bereikt door een gekleurde bindmiddel dat de ELT-deeltjes (zwarte rubberdeeltjes uit het recyclingproces van oude banden) omhult. Baksteenrood is een traditionele kleur die uitstekend geschikt is voor verschillende toepassingen waarbij het een rustieke en tegelijkertijd moderne uitstraling geeft. Typische toepassingen zijn terrassen en balkons, sportfaciliteiten, speelplaatsen en stallen. Door het gebruik zal de kleurcoating slijten.



Materiaal

Het product bestaat uit zwart rubbergranulaat en een polyurethaan bindmiddel. Het gebruikte rubbergranulaat komt uit de recycling van oude banden, wat de term ELT-granulaat verklaart (End of Life Tyres). Deze herkomst zorgt voor de typische zwarte of antracietkleurige tint van het granulaat. Chemisch bestaat ELT-granulaat uit een mengsel van natuurrubber (NR) en styreen-butadieenrubber (SBR). Voor antracietkleurige producten wordt een kleurloos bindmiddel gebruikt, terwijl voor gekleurde varianten een gekleurd bindmiddel wordt toegepast, waardoor het zwarte granulaat een gekleurde coating krijgt.



Installatie

De randen van de tegel zijn ontworpen met een getrapte sponning en een geïntegreerde puzzelverbinding. Twee zijden van de tegel hebben een positieve vergrendeling, terwijl de andere twee zijden een precies passende negatieve vergrendeling hebben. Tijdens de installatie zorgt de puzzelverbinding voor een permanente verbinding tussen aangrenzende tegels. Doordat het verbindingssysteem verborgen is binnen de getrapte sponning, blijft het na plaatsing onzichtbaar. Dit resulteert in een klassiek, rechtlijnig voegpatroon, vergelijkbaar met een schaakbord.



Structuur van de onderzijde

De onderzijde van de tegel heeft een structuur met drainagekanalen van ongeveer 4 mm diep. De drainagekanalen van aangrenzende tegels sluiten op elkaar aan en vormen een doorlopend netwerk. In de vierkante zones tussen de drainagekanalen bevindt zich een grote, koepelvormige uitholling van ongeveer 15 mm diep. Deze uithollingen verbeteren de weersbestendigheid, vormvastheid en schokabsorberende eigenschappen van de tegel. De tegels kunnen worden geïnstalleerd op een gebonden funderingslaag, op dakafdichtingssystemen of op geschikte grindroosters. Volg de installatie-instructies voor een correcte plaatsing.

Terrastegel Classic (HZ)

Kenmerken



Vorstbestendig

Bestendig tegen vorst en bevriezend water in het materiaal – zonder scheuren, barsten of breken.



Met UV-stabilisatie

Het ELT-rubbergranulaat bevat UV-stabilisatoren. De kleur of kleurcoating vergeelt niet.



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



Binnen en buiten

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig te gebruiken binnen en buiten.



Efl

Brandgedrag volgens EN 13501-1: Efl
Aanvaardbaar brandgedrag

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken. Dit vergemakkelijkt het vinden van het meest geschikte product voor de beoogde toepassing. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is online te vinden op de productdetailpagina.

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 4 = "uitstekend" (BS 7188)

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping – Schaalwaarde 4 = sterke demping

Druksterkte – Schaalwaarde 2 = ca. 0,75 mm resterende deuk na 24 uur ontlasting (BS 7188)

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 4 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 16°, groep R10

Schijnbare dichtheid – schaalwaarde 2 = 780 tot 840 kg/m³

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 4 = Infiltratie ca. 600 mm/u (600 l/h/m²)

Thermische isolatie – Schaalwaarde 4 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,09 W/(m·K)

Antislipklasse DS (EN 14041) – Schaalwaarde 4 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,53

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl