

rechterhoek wighelft (RA)

De rechter hoekwighelft is compatibel met de RM anti-tripwig, uiteraard in het passende formaat en materiaal. Samen met de afzonderlijk aangeboden linker hoekwighelft vormt de rechter hoekwighelft een perfect gevormde, haakse hoek die zonder verdere bewerking direct na de RM anti-tripwig wordt gemonteerd.

De hoekoplossing wordt gebruikt bij het omranden van een eiland of schiereiland van rubbergranulaatplaten die op het deelvlak van een verhard oppervlak met anti-tripwigen worden gelegd.

De hoekwighelft wordt rechtstreeks op de geschikte, stevige ondergrond gelijmd met PU-lijm of dubbelzijdig plakband.



Productgegevens

Kleur	Anthraciet	Gewicht	3 kg/Stuk = 6 kg/ldm
Installatie	Lijmen indien nodig	Conversie	1 ldm = 2 Stuk
Afmeting	750 x 300 x 22 mm	Nuttige afmeting	750 x 300 mm 8 < 35 mm

Eigenschappen



Kleur Anthraciet

De kleur "Anthraciet" komt overeen met de gebruikelijke kleur van de zwarte rubberdeeltjes van het ELT-granulaat (End of Life Tyres), dat ontstaat bij het recyclen van oude banden en waaruit dit product bestaat. Deze kleur kan in de loop van de tijd veranderen van een diep zwart naar een iets lichter anthraciet. Anthraciet is bijzonder geschikt voor buitenruimtes zoals looppaden, stallen of sportfaciliteiten en is de meest gekozen kleur in de fitnessbranche. Anthraciet past zich harmonieus aan verschillende omgevingen aan. Het zorgt voor een modern, ingetogen ontwerp en is ongevoelig voor vuil en slijtage.




Materiaal

Het product bestaat uit zwart rubbergranulaat en een polyurethaan bindmiddel. Het gebruikte rubbergranulaat komt uit de recycling van oude banden, wat de term ELT-granulaat verklaart (End of Life Tyres). Deze herkomst zorgt voor de typische zwarte of antracietkleurige tint van het granulaat. Chemisch bestaat ELT-granulaat uit een mengsel van natuurrubber (NR) en styreen-butadiënenrubber (SBR). Voor antracietkleurige producten wordt een kleurloos bindmiddel gebruikt, terwijl voor gekleurde varianten een gekleurd bindmiddel wordt toegepast, waardoor het zwarte granulaat een gekleurde coating krijgt.



Installatie

Voor tijdelijk gebruik kan het item eenvoudig op een geschikt oppervlak worden geplaatst. Voor permanent gebruik of wanneer horizontale krachten optreden, moet het item op het oppervlak worden gelijmd. Dit kan worden gedaan met de permanent elastische PU-lijm van WARCO of, voor gevoelige oppervlakken, met een dik, gefoamed dubbelzijdig plakband. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de oppervlakken droog, schoon en vrij van vet en stof zijn voordat het lijmen plaatsvindt.



Structuur van de onderzijde

De onderzijde van de elementen is voorzien van een structuur met draineerkanalen die in een vierkant patroon zijn gerangschikt. Deze kanalen sluiten aan op die van aangrenzende elementen om de afvoer van regenwater te vergemakkelijken. De elementen kunnen worden geïnstalleerd op een geschikte ondergrond, meestal een vlakke en gebonden funderingslaag, maar ook op een dakafdichting of kunststof grindroosters. Volg de installatie-instructies voor een correcte plaatsing.

rechterhoek wighelft (RA)

Kenmerken



Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



Vorstbestendig

Bestendig tegen vorst en bevroren water in het materiaal – zonder scheuren, barsten of breken.



Binnen en buiten

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig te gebruiken binnen en buiten.



Efl

Brandgedrag volgens EN 13501-1: Efl
Aanvaardbaar brandgedrag



Met UV-stabilisatie

Het ELT-rubbergranulaat bevat UV-stabilisatoren.
De kleur of kleurcoating vergeelt niet.

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken. Dit vergemakkelijkt het vinden van het meest geschikte product voor de beoogde toepassing. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is online te vinden op de productdetailpagina.

Druksterkte - Schaalwaarde 3 = ca. 0,5 mm resterende deuk na 24 uur ontlasting (BS 7188)

Thermische isolatie – Schaalwaarde 3 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,11 W/(m·K)

Waterdoorlatendheid (EN 12616) – Score 3 = Infiltratie ca. 300 mm/u (300 l/h/m²)

Antislip (EN 16165) – Schaalwaarde 3 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 15°, groep R10

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 2 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,38

Schok-, trillings- en contactgeluid demping – Schaalwaarde 2 = aangename demping

Slijtvastheid – Bestendigheid tegen abrasieve slijtage – Schaalwaarde 5 = "uitmuntend" (BS 7188)

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 3 = 840 tot 900 kg/m³

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl