

## Fitness Performance Impact Trainingsvloer (ED)

Indoor sportvloer met hoge dichtheid in 2 of 3 cm (formaat 100 × 100 cm). De gevormde noppenstructuur onderaan absorbeert schokken en verdeelt energie gelijkmatig – ideaal voor intensief gebruikte trainingszones. Slijtvast, drukstabiel, met middelmatige slipweerstand; optionele klemmen voor verbinding. Onderhoudsvriendelijk, duurzaam en toxicologisch veilig.



### Productgegevens

Kleur	<b>Antraciet</b>	Gewicht	<b>24.2 kg/stuk = 24.2 kg/m<sup>2</sup></b>
Bevestigingssysteem	<b>Plaatclips</b>	Conversie	<b>1 m<sup>2</sup> = 1 stuk</b>
Afmeting	<b>1000 x 1000 x 30 mm</b>	Bruikbare afmeting	<b>100 × 100 × 3 cm</b>

### Eigenschappen




#### Kleur Antraciet

Zwart rubbergranulaat uit gerecyclede autobanden, gebonden met kleurloos PU-bindmiddel, geeft een gelijkmatig antraciet. Bij langdurige blootstelling aan zonlicht kan de tint geleidelijk iets lichter worden.




#### Materiaal

Dit product bestaat uit gereinigd, zwart rubbergranulaat uit gerecyclede autobanden (ELT) met een fijne korrel, gebonden met een polyurethaanbindmiddel. De afkorting ELT staat voor "End of Life Tyres" – het granulaat is afkomstig uit het recyclen van gebruikte autobanden. Dit resulteert in een gelijkmatig, fijn gestructureerd en verdicht oppervlak. Voor zwarte of antracietkleurige producten wordt een kleurloos, voor gekleurde varianten een gepigmenteerd bindmiddel gebruikt.



#### Bevestigingssysteem

Platte, kruisvormige kunststofclips worden van onderen in de gaten van de platen ingeklipt. Bij de hoeken verbinden de clips tot vier platen, bij de kanttussenpunten elk twee. De clips liggen volledig onder de platen en zijn in het gelegde oppervlak niet zichtbaar. Het leggen kan in schaakbordpatroon of in halfverband geschieden. Lijmen is niet nodig; de plaatclips zijn als toebehoren verkrijgbaar.



#### Structuur van de onderzijde

Een volledig oppervlakkige noppenstructuur is in de onderzijde van de tegel ingepast. De halfronde noppen dempen belastingen elastisch op en ondersteunen de vormvastheid van de tegel. Plaatsing vindt plaats op stevige, vlakke ondergronden zoals beton, dekvloer, houten vloer of tegels. De montagevoorschriften moeten in acht worden genomen.

## Fitness Performance Impact Trainingsvloer (ED)

### Kenmerken



#### Toxicologisch veilig

Geen ontoelaatbare emissies van schadelijke stoffen, aanvankelijke rubbergeur verdwijnt na verloop van tijd.



#### Efl (\*)

Brandreactie volgens EN 13501-1: Efl  
Ook verkrijgbaar met classificatie Cfl-s1.



#### Binnen

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.  
Voorkom stilstaand water.

### Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Antislipklasse DS (EN 14041) - Schaalwaarde 1 = Wrijvingscoëfficiënt ca. 0,3

Druksterkte - Schaalwaarde 5 = ca. 0 mm resterende deuk na 24 uur ontlasting (BS 7188)

Slijtvastheid - Bestendigheid tegen abrasieve slijtage - Schaalwaarde 5 = "uitmuntend" (BS 7188)

Waterdoorlatendheid (EN 12616) - Score 1 = Infiltratie ca. 0 mm/u (0 l/h/m<sup>2</sup>)

Antislip (EN 16165) - Schaalwaarde 2 = gemiddelde acceptatiehoek ca. 13°, groep R10

Thermische isolatie - Schaalwaarde 3 = Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,11 W/(m·K)

Schok-, trillings- en contactgeluiddemping - Schaalwaarde 2 = aangename demping

Schijnbare dichtheid - schaalwaarde 5 = vanaf 1000 kg/m<sup>3</sup>

**Michael Schladt**  
**WARCO Vloerbedekkingen**  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallery  
Klemmshof 9  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot  
16.00 uur.

**Technisch advies**  
**+31 (0) 85 3019300**

Email: [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
Internet: [www.warco.nl](http://www.warco.nl)